



Ficha Técnica de Produto – Quick Step Parquet Variano

| Dados Técnicos | Normas | Parâmetros | Valores Requeridos | Resultados |
|--------------------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| Dimensões | | | | |
| Espessura da régua | | | | 14 mm |
| Dimensões da régua | | | | 2200x190 mm |
| Réguas por embalagem | | | | 6 Und. |
| m2 por embalagem | | | | 2,5080 m ² |
| Construção da régua | | | | |
| Camada de desgaste (Top Layer) | | PEFC, FSC ou fontes controladas legalmente | | 3 mm |
| Núcleo da régua | | | | Hevea QS Mastercore |
| Contrabalanço (Tardoz) | | PEFC, FSC ou fontes controladas legalmente | Abeto ou Pinho | 2 mm |
| Encaixe | | Longitudinal | | UNICLIC |
| | | Transversal | | UNICLIC MULTIFIT |
| Camada superior | | | | |
| Espécie de madeira | | | | Carvalho |
| Origem | | | | Europa |
| Acabamento | | | | Ver catálogo ou Web site |
| Seleção | | | | Ver catálogo ou Web site |
| Instalação | | | | |
| Flutuante | | Sobre Quick-step Underlay | Ver instruções de instalação | |
| Colado | | Usar Cola Quick-step Parquet - MS Polímero | Ver instruções de instalação | |
| CE | EN 14342:2008 | Organismo notificado | DAP - PL - 1033.0 | nível 4 |
| PEFC | | | | Rótulo PEFC |
| Garantias | | Uso Residencial | Condições na embalagem | vitalícia |
| | | Uso Comercial | Condições na embalagem | a pedido |
| | | Junta Uniclic | Condições na embalagem | vitalícia |
| Acabamento | | Óleo com cura UV | | 5 a 7 camadas |
| Resistência ao desgaste | SIS 923509 | Queda de areia | | 800 - 1000 |
| | DIN 68861 | S33 | | 100 - 1050 |
| Resistência ao risco | | Camada superior com nano-tecnologia anti-risco | | |
| Decoloração | EN 13442 | | Todos, excepto tinta azul | Classe 5 |
| | | | Tinta azul | Classe 3 |
| Aspecto Geral após Instalação | EN 13489 | Diferenças de espessura | ≤ 0,20 mm | ≤ 0,15 mm |
| | | Diferenças de largura | ≤ 0,20 mm | ≤ 0,15 mm |
| | | Curvatura Longitudinal | ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % |
| | | Curvatura Transversal | ≤ 0,2 % | ≤ 0,2 % |
| Teste Cadeira de Castor | | Utilizar rodas macias tipo W (EN 12529) e/ou tapete de esdrifório adequado | | |
| Resistência ao Deslizamento | CEN/TS 15676 | | | USRV 50-52 |
| Emissões de formaldeído | EN 717-1 | | | E1 |
| PCP | | | | Abaixo do limite de detecção |
| Resistência Térmica | EN 12664 | | | 0,127 m ² .°K/W |
| Aquecimento piso radiante | | | Solicitar Informações | |
| Classificação ao Fogo | EN 14342 | | CWFT | D _{ir} -S ₁ |
| | | | Com Carvalho no Toplayer | C _{ir} -S ₁ |

Edição 11/2014

Importador Exclusivo para Portugal:



LISTOR, S. A.
Centro Empresarial Águas de Moura
Estrada da Atalaia, nº6
2530-009 Lourinhã

Telefone: 261 980 500
Fax: 261 980 509
e-mail: correio@listor.pt
www.listor.pt